

## 型材

牌号:F-56-1

应用	门窗型材
稳定剂类型	铅
PbO 含量	29.0 – 33.0%
典型添加量	4.0–4.5
润滑性	★★★
产品形态	片状

### 典型配方

原料	CPE体系	丙烯酸酯体系
PVC K67	100	100
F-56-1	4.0–4.5	4.0–4.5
CPE	8.5–10	/
抗冲ACR	/	5–7
ACR加工助剂	1–2	0.5–1.5
CaCO <sub>3</sub>	5–10	5–10
TiO <sub>2</sub>	4–6	4–6
颜料	适量	适量

### 产品特点

F-56-1是一种适合于门窗型材挤出的复合铅盐稳定剂，具有良好的耐热稳定性。能够保证制品具有良好的抗冲击韧性及焊接性能，光泽度高，当和高质量钛白粉联用能赋予制品卓越的耐候性，产品性价比高。

F-56-1CC具有很宽的加工范围，适用于各种高剪切锥双、平双挤出机。本产品具有中等程度的润滑特性，适用于高品质标准的型材加工。

所有原材料都经过严格检测并得到ISO9001:2008标准认证。每批产品出厂都经测试确保产品的质量稳定性，根据用户要求，每批出厂产品可附上质保证明。

### 包装

净含量25KG三合一复合袋或塑编集装吨袋，质保期一年。

### 储存

储存于干燥处，避免高温，防止与硫化物接触。

## 南京金陵化工厂有限责任公司

地址：南京市化学工业园金化路55号      邮编：210047  
 电话：(025) 85315451、84712677、84716016      传真：(025) 85315451  
 邮箱：zhouyongming@njchem.net      网址：www.njchem.net